

### CARACTERÍSTICAS

Tabla con lengüeta y ranura, de madera 100 % maciza, para su colocación pegada en interiores.

Tabla fabricada en espiga 35° perfilada dos lados.

La fabricación se realizará según m2 solicitados, mitad derecha y mitad izquierda.

Nombre genérico: Roble Nc Europa (Quercus robur L.)

Densidad: 650 kg / m<sup>3</sup>

### CERTIFICADO




DIMENSIONES	15 mm	21 mm
Ángulo de corte:	35°	35°
Anchos:	70 - 100 - 120	70 - 100 - 120
Largos estándar:	500 - 600 - 700	500 - 600 - 700
Largos no estándar:	800 - 900	800 - 900

CARACTERÍSTICAS	15 mm	21 mm
Nombre genérico	Roble NC Europa (Quercus Robur L.)	Roble NC Europa (Quercus Robur L.)
Densidad:	650 kg/ m <sup>3</sup>	650 kg/ m <sup>3</sup>
Peso:	10 kg / m <sup>2</sup>	15 kg / m <sup>2</sup>
Conductividad térmica	0,0615 m <sup>2</sup> xK/W	0,0861 m <sup>2</sup> xK/W
Emisión formaldehído	E1	E1
Durabilidad Biológica	Clase 2	Clase 2
Humedad:	9% ± 2 según norma UNE EN 13226	9% ± 2 según norma UNE EN 13226
Reacción al Fuego	Cfl - s1	Cfl - s1
Embalaje	5-10 tablas por paquete (mitad derechas, mitad izquierdas)	5 tablas por paquete (mitad derechas, mitad izquierdas)
Bisel:	Estándar Go2	Estándar Go0
Profundidad de bisel	1,5 mm	no procede
Acabado	Prefinito	Prefinito
Tratamiento:	Autoclave R3 incluido	Autoclave R3 incluido
Perfilado:	Fabricación estándar perfilado 2 lados	Fabricación estándar perfilado 2 lados

OPCIONES	15 - 21 mm
Bisel	Go2 y Go4 para 21 mm. Go4 para 15 mm
Profundidad de bisel	1,5 mm
Acabados	Hardwaxoil - Preaceitado - Barniz - Acabado Clasic - Acabado Chic
SRV (Sistema de resaltado de veta)	0,2 Ligero - 0,5 Medio - 1,5 Fuerte

### ÁNGULO 35°



DESCRIPCION CALIDADES CARA	NATURE	PROVENZAL
Matices naturales de color	Permitidos siempre que sean minimos. Espejuelo permitido.	Permitidos. Espejuelo e hilo corazón permitido.
Albura	No admisible	Admisible
Nudos	Maximo 6 mm de diametro	Nudos media <35 mm de diametro. Diámetro máximo admitido 3/5 del ancho. Siempre masillados
Grietas	No admisible	Ligeras y decorativas, siempre reparadas/ cosmética
Picaduras	No admisible	No admisible

**Contracara:** Se admiten todas las singularidades posibles sin limitación de tamaño o cantidad, siempre que no disminuyan la resistencia o la resistencia al desgaste del parquet. Se admite la albura sana desde la contracara, hasta la parte superior de la lengüeta sin considerar las limitaciones establecidas para la cara.

Teléfono de Contacto: +34 942 369 170

[info@solquer.com](mailto:info@solquer.com)

[www.solquer.com](http://www.solquer.com)