

SOLQUER

by

 **García Varona**
m a d e r a s

COLA SOLQUER

Características:

Es una cola elastómera monocomponente, que reacciona al entrar en contacto con la humedad ambiente. Cumbre con las normas medioambientales.

Aplicaciones:

Está recomendada para la **colocación** directa de **parquet macizo** o contracolado, barnizado o pre-barnizado de fábrica, de toda naturaleza, sobre la mayoría de los soportes usuales de la construcción.

Es fácil de aplicar; el producto no es agresivo para los barnices y es inerte a los productos de desinfección y poco sensible al desarrollo de microorganismos. Tras la polimerización, la película de cola queda flexible, **mejora** por tanto la **acústica** de los parquets y está perfectamente adaptada para su colocación sobre suelo radiante (o por calor fluido).

Formatos:

-Pro plus 6 kg (pqte 3 ud)



-Ps Parquet 600 ml (pqte 20 ud)



Complementos:

-Pistola P600

-Espátula TKB 16

Encolado

En el momento de la colocación, el parquet debe tener un índice de humedad similar al que tendrá posteriormente; es preferible almacenarlo 48 horas en la estancia antes de proceder al encolado. La temperatura de aplicación debe ser superior a 5°C. Extender el producto de manera uniforme utilizando una espátula dentada en el caso de cola pro plus y utilizando pistola en el caso de cola PS Parquet. Colocar el parquet inmediatamente y encolar para obtener una transferencia adecuada. Reservar un espacio de 10 a 20 mm entre el parquet y la pared alrededor de toda la estancia. Tiempo abierto: > 30 minutos, apto para caminar: 24 h; tráfico ligero posible a partir de 12h. Esperar 48 horas de secado antes de proceder a pulir el parquet.

